Antiradice PE P

Membrana de impermeabilización elastoplastomérica de betún destilado polímero

ANTI-RAÍZ



ANTIRADICE PE P es una membrana de impermeabilización prefabricada ELASTOPLASTOMÉRICA (betún de polímero plastómero) que ofrece buenas prestaciones.
Formada por un compuesto especial con un alto porcentaje de polímero, basado en betún destilado modificado con polímeros especiales que garantizan unas excelentes características elastoplastoméricas.
ANTIRADICE PE P es una membrana adecuada para garantizar una resistencia absoluta a la perforación por raíces según la norma EN 13948.
El compuesto especial añadido con PREVENTOL® B5 de LANXESS® proporciona una excelente barrera química contra la perforación de la membrana por las raíces de las plantas, garantizando una perfecta impermeabilidad y resistencia a los agentes químicos agresivos.
ANTIRADICE PE P está reforzada con tejido no tejido de poliéster de filamento continuo estabilizado con filamentos de vidrio longitudinales. El refuerzo proporciona una buena resistencia a la tracción en todas las direcciones y al punzonado, con una excelente estabilidad dimensional.

Flexibilidad a bajas temperaturas
-10 °C

CE 1370 — EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA EUROPEA

ARRDHOR — RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES SEGÚN LA NORMA EN 13948

EMI — CERTIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE CLASE E

USOS PREVISTOS

PRODUCTO	EN 13707 COBERTURAS							EN 13969 CIMENTACIONES		EN 13859-1 BAJO TEJA	EN 13970 BARRERA DE VAPOR	EN 14695 PUENTES Y VIADUCTOS
	MONOCAPA		MULTICAPA									
	EXPUESTAS	BAJO PROTECCIÓN PESADA	EXPUESTAS		BAJO PROTECCIÓN PESADA		ANTI-RAÍZ	HUMEDAD ASCENDENTE	AGUA DE FALDA			
			CAPA INFERIOR	CAPA DE ACABADO	CAPA INFERIOR	CAPA DE ACABADO						
ANTIRADICE PE P 4 mm S F					•	•	•	•				
ANTIRADICE PE P 4 mm F F					•	•	•	•				
ANTIRADICE PE P 5 kg G F				•			•	•				

ANTIRADICE PE P puede aplicarse en COBERTURA de MULTICAPA, en sistemas de impermeabilización EXPUESTOS o BAJO PROTECCIÓN PESADA.. La membrana puede aplicarse como CAPA INFERIOR o CAPA DE ACABADO.
ANTIRADICE PE P en versión lisa (como se muestra en la tabla) es adecuada para su aplicación en CIMENTACIÓN contra HUMEDAD ASCENDENTE o agua permeable de paredes en elevación, con colocación de MONOCAPA o MULTICAPA, o como ANTI-HUMEDAD debajo del pavimento.

ACABADOS

La membrana **ANTIRADICE PE P** está disponible en la versión estándar con la cara superior con película de polietileno o arena, mientras que en la versión granallada está autoprotegida por escamas de pizarra de cerámica natural o coloreada, de diferentes tamaños de grano. En la versión granallada, la superficie mineral puede sufrir variaciones en el tono del color, debido al tiempo y al almacenamiento. Debe considerarse un fenómeno natural que, tras su aplicación y exposición a la intemperie, tenderá a igualar el color en unos meses.
La cara inferior está disponible con acabado protector estándar en película de polietileno de fusión en caliente.
Para obtener más información sobre otros acabados disponibles, comuníquese con la oficina de ventas de Polyglass SpA.


Acabados superiores


Película de polietileno (**F**)


Arena (**S**)


Granalla (**G**)

Acabados inferiores



Película de polietileno de fusión en caliente (**F**)

COLORES DISPONIBLES

Virutas de pizarra en una selección de:


Gris

POLYGLASS® MAPEI GROUP

Antiradice PE P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES NOMINALES ANTIRADICE PE P	ANTIRADICE PE P
EN 1848-1	ANCHURA	m	≥ 1	≥ 1
EN 1848-1	LARGURA	m	10 (±1%)	10 (±1%)
EN 1849-1	ESPESOR	mm	4 (±0,2)	NPD
EN 1849-1	MASA ÁREA	kg/m²	NPD	5 (±10%)
EN 1848-1	RECTILÍNEIDAD	mm/10 m	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1928-B	IMPERMEABILIDAD AL AGUA	kPa	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1931	FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR μ	-	20000 (±20%)	20000 (±20%)
EN 13897	IMPERMEABILIDAD DESPUÉS DE ALARGAMIENTO POR TRACCIÓN A BAJA TEMPERATURA	kPa	NPD	NPD
EN 13501-1	REACCIÓN AL FUEGO	Clase	E	E
EN 13501-5	COMPORTAMIENTO AL FUEGO EXTERNO	Clase	NPD	≤ 30
EN 12039	ADHESIÓN DE LOS GRÁNULOS	%	NPD	NPD
EN 1850-1	DEFECTOS VISIBLES	-	Ausentes	Ausentes
EN 1107-1	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	%	≤ 0,3	≤ 0,3
EN 12316-1	RESISTENCIA AL DESPEGUE DE LAS UNIONES	N/50 mm	NPD	NPD
EN 12317-1	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LAS UNIONES Longitudinal Transversal	 N/50 mm N/50 mm	 650 (±20%) 350 (±20%)	 650 (±20%) 350 (±20%)
EN 12691-A	RESISTENCIA AL CHOQUE (SOBRE SOPORTE RÍGIDO)	mm	≥ 900	≥ 900
EN 12691-B	RESISTENCIA AL CHOQUE (SOBRE SOPORTE SUAVE)	mm	≥ 1000	≥ 1000
EN 12730-A	RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA (SOBRE SOPORTE SUAVE)	kg	≥ 15	≥ 15
EN 12730-B	RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA (SOBRE SOPORTE RÍGIDO)	kg	≥ 20	≥ 20
EN 12310-1	RESISTENCIA A LA LACERACIÓN CON EL CLAVO Longitudinal Transversal	 N N	 180 (±30%) 200 (±30%)	 180 (±30%) 200 (±30%)
EN 12311-1	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Longitudinal Transversal ALARGAMIENTO POR RUPTURA Longitudinal Transversal	 N/50 mm N/50 mm % %	 750 (±20%) 450 (±20%) 45 (±15) 45 (±15)	 750 (±20%) 450 (±20%) 45 (±15) 45 (±15)
ASTM D 1000	PEELING	N/10 mm	NPD	NPD
EN 1109	FLEXIBILIDAD EN FRÍO	°C	≤ -10	≤ -10
EN 1110	RESISTENCIA AL ESCURRIMIENTO CON CALOR	°C	≥ 110	≥ 110
DURABILIDAD DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO				
EN 1928-B - EN 1296	IMPERMEABILIDAD AL AGUA DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL CON ALTAS TEMPERATURAS	kPa	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1928-B - EN 1847	IMPERMEABILIDAD AL AGUA DESPUÉS DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS	kPa	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1850-1 - EN 1297	DEFECTOS VISIBLES DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL A TRAVÉS DE EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO A LA COMBINACIÓN DE RADIACIONES UV, ALTAS TEMPERATURAS Y AGUA	-	NPD	NPD
EN 1109 - EN 1296	FLEXIBILIDAD AL FRIO DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL CON ALTAS TEMPERATURAS	°C	NPD	NPD
EN 1110 - EN 1296	RESISTENCIA AL ESCURRIMIENTO CON CALOR DESPUÉS ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL CON ALTAS TEMPERATURAS	°C	≥ 100	≥ 100
DATOS AGREGADOS				
EN 13583:2012	DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL GRANIZO	m/s	NPD	NPD
-	DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL GRANIZO - VKP APIB Nº 09	Clase	NPD	NPD
SP METHOD 3873	PERMEABILIDAD AL GAS RADON	-	NPD	NPD
SP METHOD 3873	TRANSMISIBILIDAD AL GAS RADON	-	NPD	NPD
BR 2012	PERMEACIÓN AL GAS METANO	-	NPD	NPD
CEI 62631-3-1:2016	RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA	Ωcm	NPD	NPD
EN 13948	DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES	-	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
-	CONDUCTIBILIDAD TÉRMICA	W/mK	0,20	0,20
-	CAPACIDAD TÉRMICA	kJ/K	1,20	1,20

EMBALAJES

PRODUCTO	ESPESOR mm	PESO kg/m²	DIMENSIONES m
ANTIRADICE PE P S F	4	-	1x10
ANTIRADICE PE P F F	4	-	1x10
ANTIRADICE PE P G F	-	5	1x10

ALMACENAMIENTO

El producto se envasa en rollos y se coloca en posición vertical en paletas envueltas en película retráctil.
Utilice siempre un elemento de distribución de peso si se ve obligado a apilar pallets unos encima de otros. Un elemento de distribución sólido evitará que se dañen los rollos subyacentes.
El contacto con disolventes y líquidos orgánicos podría arruinar el producto.
Almacene el producto en lugares secos y protegido de la exposición directa a la luz solar y protegido de fuentes de calor y heladas.

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones de uso, la enorme cantidad de soportes y los posibles usos dentro de las ESTRATIGRAFÍAS IMPERMEABLES COMPLEJAS, Polyglass SpA no podrá asumirse ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos, tanto funcionales como estéticos. Rev. 1-25

POLYGLASS
MAPEI GROUP

Antiradice PE P

MODOS DE APLICACIÓN

Todas las superficies de colocación sobre las que se vaya a aplicar **ANTIRADICE PE P** deben estar planas, secas, limpias y libres de impurezas o sustancias sueltas.
En el caso de la aplicación en viejas estratigrafías impermeables (renovaciones), también es necesario verificar la correcta adhesión de la vieja estratigrafía al sustrato y las capas individuales.
La humedad excesiva de las superficies a impermeabilizar puede provocar el desprendimiento de las membranas.
Si se aplica sobre capas aislantes, esta última siempre debe colocarse sobre una barrera de vapor adecuada; el panel aislante único debe estar encolado o fijado mecánicamente al sustrato subyacente.
La aplicación de las membranas debe realizarse después de elaborar un promotor de adhesión: a base de solvente como POLYPRIMER y POLYPRIMER HP o a base de agua como IDROPRIMER.
La aplicación se realiza generalmente mediante encolado total mediante una llama ligera de gas propano, siguiendo las indicaciones dadas en la tabla de usos previstos. Durante la colocación de la membrana, evite cualquier acción de perforación en la superficie que pueda dañar la superficie de la membrana (zapatos con púas, apoyos con superficies pequeñas o puntiagudas, objetos afilados, etc.).
Las membranas con un acabado superficial liso no pueden protegerse con pinturas protectoras y/o reflectantes.
Para obtener más detalles sobre la aplicación, consulte el servicio de asistencia técnica de Polyglass SpA.

NORMAS DE SEGURIDAD

Las membranas de betún de polímero fabricadas por Polyglass SpA se basan en betún derivado de la destilación de petróleo crudo y no contienen alquitrán (derivado de carbono fósil), asbesto o cloro.

NORMAS LEGALES

Los valores que se muestran son datos promedio indicativos relacionados con la producción actual y Polyglass SpA puede modificarlos o actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.
El Cliente o el Usuario siempre deben verificar que la versión de la ficha de datos técnicos en sus manos sea válida para el lote de productos de su interés y que, en cualquier caso, corresponde a la última versión emitida.
Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica y la correspondiente Declaración de Rendimiento, disponibles en el sitio web www.polyglass.com.
El usuario final es responsable de establecer la idoneidad del producto para el uso previsto.

PRODUCTO POR USO PROFESIONAL.

50032 - 02/25 - 1746

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 45001
GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA
GRUPO PRIMEROS PRODUCTORES ITALIANOS DE MEMBRANAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

POLYGLASS SPA
Sede Legale: V.le Edoardo Jenner, 4 - 20159 Milano - Italy - Sede Administrativa y Planta de Producción: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Phone +39 04227547 - Email: info@polyglass.it - www.polyglass.com