Poliestere 60

Refuerzo de tejido no tejido de 60 g/m² para membranas líquidas



POLIESTERE 60 es un tejido no tejido punzonado de 60 g/m² de poliéster de copo, sin aglutinantes químicos o material reciclado.
El producto se utiliza como refuerzo o como armadura para los revestimientos realizados con membranas líquidas de Polyglass.

USOS PREVISTOS

POLIESTERE 60 es un tejido no tejido de 60 g/m² que se utiliza normalmente como refuerzo o armadura de revestimientos con membranas líquidas.
Se recomienda ponerse en contacto con el departamento de asistencia técnica de Polyglass en caso de uso fuera de los usos previstos recomendados.

MODOS DE APLICACIÓN

POLIESTERE 60 se aplica entre la primera y la segunda capa de los revestimientos realizados con las membranas líquidas POLYGLASS como Acriplast, Idroplast, Polysint y Polylastic.
El refuerzo debe ser continuo tanto en el plano como a lo largo de las aletas verticales. Se recomienda realizar la impermeabilización utilizando la armadura también en los detalles técnicos, tales como: esquinas, exhaladores, boquillas, etc. **POLIESTERE 60** se aplica inmediatamente después de la primera capa todavía fresco de membrana líquida; para facilitar la penetración del producto se recomienda utilizar un rodillo de prensado.
Después de que la membrana líquida se haya secado completamente y no antes de 24 horas después de la primera capa, se puede aplicar la siguiente capa del producto impermeabilizante.
Para más información sobre el uso de **POLIESTERE 60**, se aconseja seguir las recomendaciones de colocación de la ficha técnica de la membrana líquida a aplicar.

Poliestere 60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES NOMINALES
EN ISO 965	MASA SUPERFICIAL	g/m²	60 (±10%)
-	PUNTO DE FUSIÓN	°C	260 (±10%)
EN ISO 10319	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	kN/m	MD: 2 (-0,6) CMD: 2,14 (-0,6)
EN ISO 10319	ALARGAMIENTO DE ROTURA	%	MD: 50 CMD: 100
EN ISO 12236	RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN ESTÁTICA CBR	kN	0,47 (-0,10)
EN ISO 13433	RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA	mm	34 (+6)

EMBALAJES

Rollo de 100 m² (H.1 m x 100 m).
Paquete de 50 m2 (con 4 rollos por paquete H. 0,25 m x 50 m).

ALMACENAMIENTO

Duración del producto correctamente cerrado, conservado en lugar seco, protegido de la acción directa de los rayos del sol: 48 meses.
La fecha de fabricación se indica en el envase.

NORMAS DE SEGURIDAD

POLIESTERE 60 es un artículo y, al referirse a las normativas europeas vigentes (REG. 1906/2007/CEE-REACH), no exige la elaboración de una ficha de datos de seguridad.

NORMAS LEGALES

Los valores que se muestran son datos promedio indicativos relacionados con la producción actual y Polyglass SpA puede modificarlos o actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.
El Cliente o el Usuario siempre deben verificar que la versión de la ficha de datos técnicos en sus manos sea válida para el lote de productos de su interés y que, en cualquier caso, corresponde a la última versión emitida.
Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica y la correspondiente Declaración de Rendimiento, disponibles en el sitio web www.polyglass.com.
El usuario final es responsable de establecer la idoneidad del producto para el uso previsto.

PRODUCTO POR USO PROFESIONAL.

50126 - 05/23

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 45001
GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA
GRUPO PRIMEROS PRODUCTORES ITALIANOS DE MEMBRANAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

POLYGLASS SPA
Sede Legale: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italy - **Sede Administrativa y Planta de Producción:** Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Phone +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - Email: info@polyglass.it - www.polyglass.com